


Productnaam	<b>Cedarwood SP WF</b>
Productiemethode	<b>Strengpers</b>
Formaat	<b>Waalformaat</b>
Productielocatie	<b>De Nijverheid</b>
Artikelnummer	<b>11476600</b>
Serie	<b>Wood</b>
Toepassingsvoorwaarden	<b>Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van Wienerberger.</b>



## Productinformatie

Afmetingen en toleranties (volgens EN 772-16 - EN 771-1)		Druksterkte (volgens EN 771-1)	
Gedeclareerde afmeting (L x B x H) in mm	+/- 210 x 100 x 50	Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak	≥ 30 N/mm <sup>2</sup>
Maattolerantie	T1	Vorstbestandheid (volgens EN 772-22)	
Maatspreiding	R1	Klasse vorstbestendigheid	F2
Fysische eigenschappen (volgens EN 771-1)		Overige eigenschappen	
IW klasse	IW2	Gewicht per stuk	1.6 kg
Initiële wateropneming	0.3 - 2 kg/m <sup>2</sup> *min	Thermische geleiding, λ 10, droge steen	0.38 W/m*K
Vrijwillige wateropneming	10 massa %	Brandreactie - klasse	A1
Bruto droge volumieke massa	1525 kg/m <sup>3</sup>	Vochtwerende behandeling	Nee
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2		

### Informatie

Wienerberger - Verkoop Terca gevelbakstenen | T 088 - 118 55 00 | F 088 - 118 50 55 | [verkoop.gevel@wienerberger.com](mailto:verkoop.gevel@wienerberger.com)  
 Productpagina: <https://wienerberger.nl/11476600> Bezoek [www.wienerberger.nl](http://www.wienerberger.nl) voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.