

Productnaam	**Oakwood SP WF**
Productiemethode	**Strengpers**
Formaat	**Waalformaat**
Productielocatie	**De Nijverheid**
Artikelnummer	**11473400**
Serie	**Wood**
Toepassingsvoorwaarden	**Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van Wienerberger.**

Productinformatie

Afmetingen en toleranties (volgens EN 772-16 - EN 771-1)	
Gedeclareerde afmeting (L x B x H) in mm	+/- 210 x 100 x 50
Maattolerantie	T1
Maatspreiding	R1

Fysische eigenschappen (volgens EN 771-1)	
IW klasse	IW2
Initiële wateropneming	0.3 - 2 kg/m²*min
Vrijwillige wateropneming	10 massa %
Bruto droge volumieke massa	1475 kg/m³
Gehalte actieve oplosbare zouten	S2

Druksterkte (volgens EN 771-1)	
Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak	≥ 30 N/mm²

Vorstbestandheid (volgens EN 772-22)	
Klasse vorstbestendigheid	F2

Overige eigenschappen	
Gewicht per stuk	1.55 kg
Thermische geleiding, λ 10, droge steen	0.36 W/m*K
Brandreactie - klasse	A1
Vochtwerende behandeling	Nee

Informatie

Wienerberger - Verkoop Terca gevelbakstenen| T 088 - 118 55 00 | F 088 - 118 50 55 | verkoop.gevel@wienerberger.com
Productpagina: https://wienerberger.nl/11473400 Bezoek www.wienerberger.nl voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.