

|                        |                                                                                   |
|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Productnaam            | Pinewood SP WF                                                                    |
| Productiemethode       | Strengpers                                                                        |
| Formaat                | Waalformaat                                                                       |
| Productielocatie       | De Nijverheid                                                                     |
| Artikelnummer          | 11471700                                                                          |
| Serie                  | Wood                                                                              |
| Toepassingsvoorwaarden | Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van Wienerberger. |



Productinformatie

| Afmetingen en toleranties (volgens EN 772-16 - EN 771-1) |                    | Druksterkte (volgens EN 771-1)                  |            |
|----------------------------------------------------------|--------------------|-------------------------------------------------|------------|
| Gedeclareerde afmeting (L x B x H) in mm                 | +/- 210 x 100 x 50 | Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak | ≥ 30 N/mm² |
| Maattolerantie                                           | T1                 | Vorstbestandheid (volgens EN 772-22)            |            |
| Maatspreiding                                            | R1                 | Klasse vorstbestendigheid                       | F2         |
| Fysische eigenschappen (volgens EN 771-1)                |                    | Overige eigenschappen                           |            |
| IW klasse                                                | IW2                | Gewicht per stuk                                | 1.6 kg     |
| Initiële wateropneming                                   | 0.3 - 2 kg/m²*min  | Thermische geleiding, λ 10, droge steen         | 0.38 W/m*K |
| Vrijwillige wateropneming                                | 10 massa %         | Brandreactie - klasse                           | A1         |
| Bruto droge volumieke massa                              | 1525 kg/m³         | Vochtwerende behandeling                        | Nee        |
| Gehalte actieve oplosbare zouten                         | S2                 |                                                 |            |

Informatie

Wienerberger - Verkoop Terca gevelbakstenen | T 088 - 118 55 00 | F 088 - 118 50 55 | [verkoop.gevel@wienerberger.com](mailto:verkoop.gevel@wienerberger.com)  
Productpagina: <https://wienerberger.nl/11471700> Bezoek [www.wienerberger.nl](https://www.wienerberger.nl) voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.