


| | |
|---|---|
| Productnaam | **Tuindorp HV WF** |
| Productiemethode | **Handvorm** |
| Formaat | **Waalformaat** |
| Productielocatie | **De Vlijt** |
| Artikelnummer | **11491300** |
| Serie | **Revito** |
| Toepassingsvoorwaarden | **Dient te worden verwerkt overeenkomstig de geldende richtlijnen van Wienerberger.** |

## Productinformatie

| **Afmetingen en toleranties (volgens EN 772-16 - EN 771-1)** | |
|---|---|
| Gedeclareerde afmeting (L x B x H) in mm | +/- 215 x 102 x 52 |
| Maattolerantie | T2 |
| Maatspreiding | R1 |

| **Fysische eigenschappen (volgens EN 771-1)** | |
|---|---|
| IW klasse | IW3 |
| Initiële wateropneming | 1 - 5 kg/m²*min |
| Vrijwillige wateropneming | 12 massa % |
| Bruto droge volumieke massa | 1700 kg/m³ |
| Gehalte actieve oplosbare zouten | S2 |

| **Druksterkte (volgens EN 771-1)** | |
|---|---|
| Gemiddelde druksterkte loodrecht op het legvlak | ≥ 12.5 N/mm² |

| **Vorstbestandheid (volgens EN 772-22)** | |
|---|---|
| Klasse vorstbestendigheid | F2 |

| **Overige eigenschappen** | |
|---|---|
| Gewicht per stuk | 1.95 kg |
| Thermische geleiding, λ 10, droge steen | 0.45 W/m*K |
| Brandreactie - klasse | A1 |
| Vochtwerende behandeling | Ja |
| | |

**Informatie**

Wienerberger - Verkoop Terca gevelbakstenen| T 088 - 118 55 00 | F 088 - 118 50 55 | verkoop.gevel@wienerberger.com
Productpagina: https://wienerberger.nl/11491300 Bezoek www.wienerberger.nl voor online services, downloads en referenties.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt. De precieze kleur van de baksteen kan afwijken van de getoonde afbeelding.