
Productnaam **Porotherm PM20 300x120x155**

Productielocatie **Nova**

Artikelnummer **12080530**

Porotherm PM20 Metselblokken zijn keramische geperforeerde binnenmuurstenen voor dragende en niet-dragende binnenmuren en binnenspouwbladen voor woning- en utiliteitsbouw. Dankzij de tand/groefverbinding is vermetselen van de lintvoeg voldoende. Dat heeft de nodige voordelen: snel metselmeters maken en een lager verbruik van metselmortel. Daarbij is de Porotherm binnenmuursteen licht in gewicht en dus gemakkelijk te verwerken. Door de gunstige bouwfysische eigenschappen geen krimp en een minimale uitzetting. Muurlengtes tot ca. 16 meter zijn geen enkel probleem. Bouwfysische dilataties worden daardoor tot een minimum beperkt. Bouwtechnische dilataties als gevolg van de gekozen constructie moeten door een constructeur worden beoordeeld.



Technische informatie

Algemeen	
Genormaliseerde druksterkte	18 N/mm²
Warmtegeleidings-coëfficiënt (λ reken steen)	-

Afmetingen en gewicht	
Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 300 x 120 x 155
Gewicht per stuk	5.61 kg
Bruto droge volumieke massa	≥ 950 kg/m3
Netto gewicht per m²	120 kg

Metselen	
Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte f'k (M 10)	5.82 N/mm²
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur metselen	0.32 W/(m·K)
Metselmortel per m²	10.3 L/m²
Aantal per m² metselen	20 st/m²

Lijmen	
Karakteristieke waarde lijmwerkdruksterkte f'k	-
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur lijmen	-
Lijmmortel per m²	-
Aantal per m² lijmen	-

Informatie

Wienerberger - Verkoop Binnenmuurstenen | T +31 (0)88-11 85 900 | binnenmuurstenen@wienerberger.com

Bezoek www.wienerberger.nl/binnenmuur voor verwerkingsadvies.

Ga naar www.wienerberger.nl/12080530 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt.