

Productnaam **Porotherm PM25 230x200x253**

Productielocatie **Rietberg**

Artikelnummer **32120253**

De Porotherm PM25 Metselblokken zijn keramische geperforeerde binnenmuurstenen voordragende en niet-dragende binnenmuren en binnenspouwbladen voor woning- en utiliteitsbouw. Dankzij de tand/groefverbinding is vermetselen van de lintvoeg voldoende. Dat heeft de nodige voordelen: snel metselwerk maken en een lager verbruik van metselmortel. Daarbij is de Porotherm binnenmuursteen licht in gewicht en dus gemakkelijk te verwerken. Door de gunstige bouwfysische eigenschappen geen krimp en een minimale uitzetting. Muurlengtes tot ca. 16 meter zijn geen enkel probleem. Bouwfysische dilataties worden daardoor tot een minimum beperkt. Bouwtechnische dilataties als gevolg van de gekozen constructie moeten door een constructeur worden beoordeeld.



Technische informatie

Algemeen

Genormaliseerde druksterkte	21 N/mm ²
Warmtegeleidings-coëfficiënt (λ reken steen)	-

Afmetingen en gewicht

Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 230 x 200 x 253
Gewicht per stuk	12.06 kg
Bruto droge volumieke massa	≥ 1150 kg/m ³
Netto gewicht per m ²	211 kg

Metselen

Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte f _k (M 10)	6.43 N/mm ²
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur metselen	0.38 W/(m·K)
Metselmortel per m ²	11.5 L/m ²
Aantal per m ² metselen	-

Lijmen

Karakteristieke waarde lijmwerkdruksterkte f _k	-
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur lijmen	-
Lijmmortel per m ²	-
Aantal per m ² lijmen	-

Informatie

Wienerberger - Verkoop Binnenmuurstenen | T +31 (0)88-11 85 900 | binnenmuurstenen@wienerberger.com

Bezoek www.wienerberger.nl/binnenmuur voor verwerkingsadvies.

Ga naar www.wienerberger.nl/32120253 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt.