Productnaam	**Porotherm PM25 333x140x253**
Productielocatie	**Rietberg**
Artikelnummer	**32114253**

De Porotherm PM25 Metselblokken zijn keramische geperforeerde binnenmuurstenen voordragende en niet-dragende binnenmuren en binnenspouwbladen voor woning- en utiliteitsbouw. Dankzij de tand/groefverbinding is vermetselen van de lintvoeg voldoende. Dat heeft de nodige voordelen: snel metselmeters maken en een lager verbruik van metselmortel. Daarbij is de Porotherm binnenmuursteen licht in gewicht en dus gemakkelijk te verwerken. Door de gunstige bouwfysische eigenschappen geen krimp en een minimale uitzetting. Muurlengtes tot ca. 16 meter zijn geen enkel probleem. Bouwfysische dilataties worden daardoor tot een minimum beperkt. Bouwtechnische dilataties als gevolg van de gekozen constructie moeten door een constructeur worden beoordeeld.



Technische informatie

Algemeen	
Genormaliseerde druksterkte	21 N/mm²
Warmtegeleidings-coëfficiënt (λ reken steen)	-

Afmetingen en gewicht	
Gemiddelde afmeting (lxbxh in mm)	+/- 333 x 140 x 253
Gewicht per stuk	12.03 kg
Bruto droge volumieke massa	≥ 1150 kg/m3
Netto gewicht per m²	149 kg

Metselen	
Karakteristieke waarde metselwerkdruksterkte f'k (M 10)	6.43 N/mm²
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur metselen	0.38 W/(m·K)
Metselmortel per m²	8 L/m²
Aantal per m² metselen	-

Lijmen	
Karakteristieke waarde lijmwerkdruksterkte f'k	-
Warmtegeleidings-coëfficiënt muur lijmen	-
Lijmmortel per m²	-
Aantal per m² lijmen	-

Informatie

Wienerberger - Verkoop Binnenmuurstenen | T +31 (0)88-11 85 900 | binnenmuurstenen@wienerberger.com

Bezoek www.wienerberger.nl/binnenmuur voor verwerkingsadvies.

Ga naar www.wienerberger.nl/32114253 voor de productpagina.

De informatie op dit overzicht is indicatief. De exacte producteigenschappen zijn weergegeven op de prestatieverklaring (DoP) die bij de levering van de producten meegeleverd wordt.